

## Штукатурка акриловая.

ГОСТ 28013-98

### Назначение.

Сухая акриловая штукатурка предназначена для выравнивания и отделки поверхностей.

### Область применения.

Акриловая штукатурка применяется для выравнивания и отделки любых поверхностей: оштукатуренных, бетонных, кирпичных, каменных, гипсокартонных листов и т. п. Используется для наружных и внутренних работ.

### Ключевые преимущества.

- Высокая паропроницаемость и влагостойкость;
- Высокая прочность и трещиностойкость;
- Высокая адгезия;
- Быстрый набор прочности (не более 12 часов);
- Хорошие тепло- и шумоизоляционные качества;
- Удобноукладываемость;
- Высокая пластичность;
- Атмосферостойкость;
- Не содержит органических растворителей;
- Пожаровзрывобезопасный материал.

### Подготовка поверхности и проведение работ.

Основу для нанесения штукатурки очистить от грязи, отслоений, ржавчины, масляных пятен, старой краски и т.п. Поверхность обеспылить, прогрунтовать. Сухую смесь затворить водой. На 1 кг сухой смеси требуется 0,2-0,23 кг воды. Раствор тщательно перемешивается до получения однородной консистенции. По истечении 5 минут раствор еще раз перемешивается и может быть использован для работы. Штукатурка наносится механическим способом либо вручную, затем выравнивается.

Температура окружающей среды и поверхности нанесения в процессе работы должна быть не ниже 0<sup>0</sup>C. Толщина одного слоя от 5 - 20 мм, максимальная толщина до 40 мм. Время высыхания при температуре +20<sup>0</sup>C, в зависимости от толщины слоя, не более 24 часов.

### Расход.

Расход акриловой штукатурки – 1,0 кг/м<sup>2</sup> сухой смеси при толщине слоя 1 мм.

### Тип средства.

Готовая к применению сухая смесь.

### Метод воздействия.

Акриловая штукатурка образует при высыхании паропроницаемое полимерное покрытие.

### Меры безопасности.

При попадании в глаза - промыть водой. Класс опасности – IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007.

### Хранение и транспортировка.

Хранить и транспортировать сухую акриловую штукатурку в бумажных ламинированных или полиэтиленовых мешках при относительной влажности воздуха 65-75%. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

### Упаковка.

Сухая штукатурка упаковывается в бумажные и полиэтиленовые мешки от 1 до 25 кг.