

Гидроизоляционный клей «Декор» ТУ 23.64.10-002-41064153-2019

Гидроизоляционный клей «Декор» предназначен для крепления любых видов минеральных плиток (керамических, каменных, керамогранитных, гранитных и т.п.) на минеральных недеформирующихся основаниях стен и полов внутри и снаружи зданий.

Область применения.

Жилые комплексы

Помещения общественного назначения

Технические характеристики и свойства материала Гидроизоляционный клей «Декор»

- смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны;
- высокая паропроницаемость;
- высокая адгезия к различным минеральным основаниям;
- высокая устойчивость к механическим и динамическим нагрузкам;
- атмосферостойкость.

№ п/п	Технические характеристики	Значение
1	Влажность, %, не более	0,2
2	Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой смеси, л	0,19
3	Марка по подвижности	Пк ₂
4	Прочность на сжатие, МПа, не менее	7,5
5	Морозостойкость	F50
6	Открытое время	ок. 15 мин.
7	Температура нанесения, °С	От + 5 до + 25
8	Упаковка	Полипропиленовые мешки с полиэтиленовыми вкладышами

Основные требования к основанию.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87.

Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, масел, красок и любых веществ, снижающих адгезию.

Подготовка основания.

Основу для нанесения гидроизоляционного клея «Декор» очистить от грязи, отслоений, ржавчины, масляных пятен, солевых налетов, старой краски и т.п. Очистку поверхности следует производить с помощью стальных щеток, шпателей. Жировые пятна удаляются с помощью различных растворителей и специальных составов. Малярные покрытия с хорошей адгезией следует зашпороховать. Неровности стен глубиной до 5 мм рекомендуется выровнять гидроизоляционным клеем «Декор» за сутки до начала укладки плитки, а от 5 до 20 мм - ремонтным составом «Декор Рп» за трое суток. После удаления загрязнений поверхность необходимо обеспылить. На новые цементно-известковые или цементно-песчаные штукатурки,

цементно-песчаные стяжки («возраст» не менее 28 дней) или бетон («возраст» не менее 3 месяцев), после очистки поверхности, можно клеить плитку без дополнительной обработки. Сильно впитывающие сухие основания нужно увлажнить или обработать акриловой грунтовкой Акродекор, с последующим высушиванием грунта в течение 4 часов.

Выполнение работ.

Для приготовления растворной смеси гидроизоляционного клея «Декор» в емкость с определенным объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь, тщательно перемешивая механической мешалкой (дрелью со специальной насадкой) до получения однородной массы. В течение 5 минут растворная смесь «созревает». После повторного перемешивания в течение 1 минуты смесь готова к применению.

Во время работы с растворной смесью гидроизоляционного клея «Декор», ее необходимо помешивать, чтобы поддерживать нужную консистенцию. Растворная смесь должна быть израсходована в течение 2 часов с момента приготовления.

Введение избыточного количества воды при приготовлении растворной смеси не допустимо, т.к. ведёт к снижению механической прочности раствора и растрескиванию. Растворная смесь гидроизоляционного клея «Декор» наносится и выравнивается вручную с помощью зубчатого шпателя или терки из нержавеющей стали. Зубцы должны иметь квадратную форму, а их размер выбирают в зависимости от формата плиток (длина стороны плитки, см-размер зуба шпателя, мм: до10-4; до15-6; до25-8; до30-10; до40-12). Плитку укладывают на клеевой слой и прижимают к основанию в течение открытого времени. Положение плитки можно корректировать в течение 10 минут после укладки. При правильном подборе количества воды затворения и размера зубца шпателя, клей покрывает не менее 65% приклеиваемой поверхности, после прижатия плитки. Нельзя укладывать плитки встык. Ширина шва устанавливается в зависимости от формата плитки и условий эксплуатации. При наружных работах применяется комбинированный метод укладки плитки. При этом методе клей при помощи гладкого шпателя дополнительно наносят на монтажную поверхность плиток ровным слоем толщиной 1 мм. Заполнение швов затирками можно выполнять через 24 часа после крепления плитки. Температура основы и окружающей среды во время работы по нанесению гидроизоляционного клея «Декор» должна быть не менее +5⁰С, не выше +25⁰ С, относительная влажность воздуха не более 80%.

Расход.

Расход гидроизоляционного клея «Декор» 1,3 – 1,5кг/м² при толщине слоя 1мм.

Контроль качества работ.

Контроль качества работ осуществлять на стадии выполнения каждой операции.

Качество подготовки поверхности проверить визуально и инструментально в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Качество приклеивания проверить после высыхания.

Меры безопасности и охраны окружающей среды.

При работе со штукатурной смесью штукатурки акриловой «Декор» применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая смесь относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению Минздравом РФ.

Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортирование и хранение.

Упакованные сухие смеси гидроизоляционного клея «Декор» перевозят транспортными пакетами любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Применяемые способы транспортирования сухих смесей гидроизоляционного клея «Декор» должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Сухие смеси гидроизоляционного клея «Декор» следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 60%.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Производитель гарантирует соответствие качества сухих смесей гидроизоляционного клея «Декор» требованиям ТУ 23.64.10-002-41064153-2019.

Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению сухих смесей гидроизоляционного клея «Декор» производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.

Акродекор: тел. (391) 236-87-60 E-mail: akrodekor@mail.ru <http://www.akrodekor-k.ru>