

Терразитовая штукатурка Декор ТУ 23.64.10-002-41064153-2019

Терразитовая штукатурка «Декор» предназначена для декоративной отделки стен, колонн и т.д. Наносится на основания из бетона, плотного кирпича, цементные штукатурки.

Область применения:

- капитальные здания общественного назначения;
- объекты культурного наследия.

Технические характеристики и свойства:

- смесь и покрытие пожаробезопасны, экологичны;
- высокая стойкость к механическим нагрузкам;
- атмосферостойкость;
- фактура покрытия зависит от способа офактуривания в пластичном или полупластичном состоянии.

№п/п	Технические характеристики	Значение
1	Цвет	В соответствии с образцом
2	Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм	10
3	Влажность, % не более	0,3
4	Количество воды, необходимой для затворения 1 кг сухой смеси, л	0,18
5	Марка по подвижности	Пк ₂
6	Водоудерживающая способность, % не менее	95
7	Прочность на сжатие МПа, не менее	7,5
8	Морозостойкость	F75
9	Толщина накрывочного слоя, мм	5-12
10	Время использования готовой растворной смеси, ч, не менее	2
11	Температура нанесения, °С (основания и окружающей среды)	От + 5 до + 25
12	Упаковка	Бумажные мешки с полиэтиленовыми вкладышами, полипропиленовые мешки

Основные требования к основанию.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87. Основание должно быть прочным, однородным, сухим, очищенным от пыли, масел и любых веществ, снижающих адгезию.

Подготовка основания.

При реставрационных работах очистить поверхность оригинальной терразитовой штукатурки воздушно-абразивным методом. Удалить деструктурированные слои старого покрытия. Произвести ремонт трещин.

Осыпающиеся и непрочные участки поверхности необходимо удалить. Имеющиеся трещины расшить, обработать Акриловой грунтовкой «Акродекор», заделать ремонтным составом «Декор-Рп». Устранение дефектов произвести не менее чем за сутки, до нанесения декоративного покрытия.

Устройство декоративного покрытия.

При воссоздании больших объемов оригинальной терразитовой штукатурки, а также при новом строительстве работы производят в два этапа:

1. Нанесение подготовительного слоя акриловой штукатурки Декор.

На подготовленную, очищенную, хорошо смоченную поверхность нанести обрызг толщиной до 5 мм. После того как обрызг схватится (1,5 – 2 часа) нанести грунтовочный слой Акриловой штукатурки «Декор» требуемой толщины с учетом того, что накрываемый слой терразитовой штукатурки имеет толщину 5 – 12 мм. При необходимости грунтовочный слой штукатурки наносят многослойно (не более 10 мм – 1 слой). При толщине подготовительного слоя более 40 мм, между слоями закладывается армирующая сетка. Завершающий слой штукатурного грунта выравнивается полутерком, но не заглаживается, чтобы не сползал тяжелый слой Терразитовой штукатурки «Декор». Свеженанесенный раствор Акриловой штукатурки «Декор» следует защищать от быстрого высыхания не менее 2 – 3 дней. Штукатурный грунт должен быть выдержан в течение 7 – 12 дней.

2. Нанесение слоя Терразитовой штукатурки «Декор».

Для приготовления растворной смеси Терразитовой штукатурки «Декор» в емкость с определенным объемом чистой воды комнатной температуры постепенно засыпают сухую смесь, тщательно перемешивая механической мешалкой (дрелью со специальной насадкой) до получения однородной массы. В течение 5-7 минут растворная смесь «созревает», после повторного перемешивания смесь готова к применению. Растворную смесь Терразитовой штукатурки «Декор» наносят на поверхность мастерком, затем выравнивают полутерком или правилом, уплотняют ударами деревянного бруска до появления на поверхности цементного молока, еще раз заглаживают полутерком.

Терразитовый штукатурный слой наносят за один прием на одну захватку или часть фасада. При нанесении Терразитовой штукатурки «Декор» на смежные захватки, кромки ранее нанесенной Терразитовой штукатурки «Декор» должны быть влажными.

Офактуривание Терразитовой штукатурки «Декор» в пластичном состоянии производят методом торцевания, штриховки, штампования поверхности. После полного схватывания дополнительно обрабатывают воздушно-абразивным методом для удаления цементного молока.

При обработке штукатурки в полупластичном (схватившемся) состоянии с помощью циклевания создают мелкозернистую, среднезернистую, крупнозернистую фактуру под «шубу».

Расход

Расход терразитовой штукатурки «Декор» - 1,7 – 2,2 кг/м² при толщине слоя 1 мм.

Контроль качества работ.

Контроль качества работ по нанесению Терразитовой штукатурки «Декор» следует осуществлять на стадии выполнения каждой операции.

Качество подготовки поверхности проверять визуально в соответствии с вышеперечисленными требованиями.

Качество покрытия поверхности после формирования фактуры.

Меры безопасности и охраны окружающей среды.

При работе с Терразитовой штукатуркой «Декор» применять средства индивидуальной защиты. При попадании в глаза промыть их водой и обратиться к врачу. По ГОСТ 12.1.2007 сухая смесь относится к классу опасности IV («малоопасно»). Разрешено к применению Минздравом РФ.

Утилизировать как бытовые отходы.

Транспортирование и хранение.

Упакованную сухую смесь Терразитовой штукатурки «Декор» перевозят транспортными пакетами любыми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки и крепления грузов, действующими на транспорте конкретного вида. Применяемые способы транспортирования сухой смеси Терразитовой штукатурки «Декор» должны исключать возможность попадания в нее атмосферных осадков, а также обеспечивать сохранность упаковки от механического повреждения и нарушения целостности.

Сухую смесь Терразитовой штукатурки «Декор» следует хранить в упакованном виде, избегая увлажнения и обеспечивая сохранность упаковки в крытых сухих складских помещениях с относительной влажностью не более 70%.

Гарантийный срок хранения в неповрежденной оригинальной упаковке – 6 месяцев со дня изготовления.

Инструкция по применению сухой смеси носит рекомендательный характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя работ. При несоблюдении инструкций и рекомендаций по хранению и применению сухой смеси Терразитовой штукатурки «Декор», производитель не несет ответственности за качество проведенных работ.